

ACRY SHIELD 屋外用

施工要領書

| | |
|----------|---|
| 用途 | サイディング、構造用梁、木部、ハードボード、メタル、コンクリート、ブリック、ストーン、スタッコ等。 |
| 仕様 | 下塗に専用プライマーをご使用ください。 |
| 適正塗布面積 | 1 ガロンあたり約 23~37 m ² 但し、塗装方法や面材の浸透性・柄により異なります。 |
| 乾燥後の塗装面厚 | アクリシールド 1240 (フラット) 一回塗りで最大 0.043mm アクリシールド 1245 (ローシェーン) 一回塗りで最大 0.038mm アクリシールド 1250 (セミグロス) 一回塗りで最大 0.033mm |
| 塗装面 | 塗装面全体を補修・安定・乾燥させ、塵、ホコリ、オイル、グリース、ワックス、墨付け線、ペイント、錆、目印の線、ボンドのカス、白カビ等の汚れを落としてください。 表面に穴やデコボコのある場合には適切なコンパウンドで埋めてください。 |
| 乾燥時間 | 下塗り 1 時間、仕上塗り 4 時間 (気温 22℃、湿度 50% の場合) 天候や現場の状況により乾燥時間は異なります。 |
| 塗装方法 | 刷毛、ローラー、又は吹付けで塗装してください。 重ね塗部分の跡がわからないように注意してください。 光沢や深みのある色を出すためには二回塗り以上してください。 |
| 取扱注意 | 顔料は比重が重く沈殿しますので、 使用前に必ずよく攪拌してお使いください。 またアクリルは固まりやすいので、 使用前に必ず漉してからお使いください。 気温 8℃ 以下の場合には塗装しないでください。 希釈しないでそのままお使いください。 塗り易くするために希釈する場合は、5% 以内の水で希釈して下さい。 必ず缶単位で薄めてください。 シンナーおよび溶剤系のもので希釈しないでください。 防腐剤が入っていませんので、保存する場合は冷暗所に保存し、空気に触れないように蓋をしっかりとしてなるべく早く使い切ってください。 ハケやローラーを直接缶に浸けるとペイントが腐りますので缶から小分けにしてご使用ください。 濃色は必ず艶のあるものをお使いください。 フラットをご希望の場合はトップコートのコーティングをお勧めします。 |