

用途	室内用各種ボード、クロス、木部、ブリック、ストーン等の壁面、天井およびトリム等。
仕様	木部、石膏ボード、石材、壁用ボード等に塗装する場合は専用プライマーをご使用下さい。
適正塗布面積	1 ガロンあたり約 32~40 m ² (1 度塗り) 塗装方法や面材の浸透性・柄により異なります。
乾燥後の塗装面厚	デュラポキシ 1600 (マット) 1 度塗りで最大 0.04mm デュラポキシ 1686 (エッグシェル) 1 度塗りで最大 0.046mm デュラポキシ 1685 (セミグロス) 1 度塗りで最大 0.043mm
塗装面 (施工前)	塗装面全体を補修・安定・乾燥させ、塵、ホコリ、オイル、グリース、ワックス、墨付け線、ペイント、錆、目印の線、ボンドのカス、白カビ等の汚れを落としてください。表面に穴やデコボコのある場合には適切なコンパウンドで埋めてください。
塗装方法	◇下地に適した専用プライマーを塗布してください (1 度塗り)。 ◇プライマー乾燥後、デュラポキシを塗布してください。光沢や深みのある色を出すためには 2 度塗り以上 が原則です。 ※濃色を塗装する場合は、3 回以上塗る必要がある場合もあります。 ◇ルナファーザーに塗る場合、プライマーは必要ありません。 ◇刷毛、ローラー、又は吹付けで塗装してください。 ◇重ね塗り部分の跡がわからないように注意してください。 ◇入隅は先に専用刷毛で塗ってください。その時、なるべく幅を狭く塗ってください。 ◇塗り幅が広いと重なりが多くなるため色が濃くなる場合があります。 ◇塗っているときのローラー跡は乾燥すれば消えます。 ◇木部等アクが出る可能性がある箇所には別途アク止めシーラー等をご使用下さい。
乾燥時間	下塗り 1 時間、仕上塗り 4 時間 (気温 22℃、湿度 50% の場合) 天候や現場の状況により乾燥時間は異なります。 ※完全乾燥は 1 週間。
注意事項	◇古い塗膜や汚れ、錆などを残したまま塗装をしてしまうとすぐにはげたり表面が凸凹になります。あらかじめ下地を整えてから塗装してください。 ◇施工しないところには、マスキングテープなどでしっかり覆ってください。 ◇施工気温 8℃ 以下の場合は塗装しないでください。また、塗装面が 8℃ 以下の場合塗装できません。気温が 15~20℃、湿度 65% 以内が理想です。 ※気温が 8℃ 以下で塗装すると、水分の蒸発速度が極端に遅くなるため、乾燥不十分となり、トラブルの原因になります。 ◇下地または下塗りした場合は、しっかり乾燥させてから塗装してください。 ◇乾燥を早めるためにも、風通しをよくしてください。 ◇顔料は比重が重く沈殿しますので、 使用前に必ずよく攪拌してお使いください。 またアクリルは固まりやすいので、 使用前に必ずこして固形物を取り除いてください。 ◇ 水で希釈しないでそのままお使いください。 ◇シンナーおよび溶剤系のもので希釈しないでください。 ◇ 濃色をお使いの場合はツヤのあるものをお使い下さい。 ツヤ無しの場合はクリアのトップコートをかけてご使用下さい。 ◇防腐剤が入っていませんので、保存する場合は冷暗所に保存し、なるべく早く使い切ってください。ハケやローラーを直接缶に浸けるとペイントが汚れて傷みやすくなります。缶から小分けにしてご使用ください。 ◇ペイントの艶により、塗装後の汚れやキズのつきやすさに差があります。 艶が多いほうが汚れやキズが付きにくく、艶が少ないほうがつきやすくなります。